

Triple Power スプレー LUBEXEL-E スプレー

【低粘度タイプ】

420ml

【高粘度タイプ】

420ml

どんなところにつかえるのか ?

トリプルパワー

ルベクセルE

- ※ 金属と金属が接触していて、潤滑の必要なところならどこでも OK !!
- ※ 極圧部 !! 高温・低温関係なし !!
- ※ 錆びて困る所 !!
- ※ ポンプの軸受け部にスプレーしておくと、騒音が止まるのみならず、摩耗が減るため部品の寿命延長にもなります。
- ※ 水・水蒸気・雨・海水等がかかっても、水置換性により金属面に被膜を形成し、ある期間 錆の発生を止めます。また、工場機械・機器などが冠水してしまった場合でも、機械が少しでも動けば、復活させる可能性もあります。
- ※ グリースを使っている所に、スプレーしておくとグリースが長持ちするだけでなく、万一、グリース切れを起こしても大丈夫 !! ある期間内だったら、潤滑性を保持します。



例えば こんなところにスプレーしてください

★ 工場機械・機器類 など

- 金属と金属が擦りあって、キーキー音が出ているところ。
- 金属と金属が擦りあって、摩耗が激しいところ。
- スティックする恐れのあるところや滑りの悪いところ。
- 溶接後やブラスト後の防錆にも。
- 金型のガイドポスト。
- 各種チェーンのピンや各種ベアリングの潤滑に。
- 各所で使用されているグリースの強化に
- エアーラチェットなどの工具の異音防止や寿命延長に

★ フォークリフト・建設用機械・大型トレーラー など

- フォークリフトのチェーン、操作レバー廻りの潤滑やグリースの強化として
- プーリーのベアリングの潤滑
- ワイヤー・弁棒 など
- 各所で使用されているグリースの強化に
- トレーラーの台車、パワーシャベルのロータリージョイント部やバケット廻りの給油箇所

★ 漁船・ヨット・大型船舶 など

- オンデッキの海水のかかる機器、グリース部、ワイヤー、ヒンジ、ボルトなどの潤滑に。
- 各種コック類、ドアの取っ手など
- 釣竿のリールや大型巻き取り機の潤滑に

★ 家庭内や趣味 など

- 錆びて動かなくなったペンチやはさみ、ドアのヒンジ、自転車やバイクのチェーン、車輪のハブベアリング、釣のリール、スケートのエッジ、スキーの金具、模型の飛行機・船、自動車のグリースの強化に、サッシのレールに、 等々……

注意 : 耐油性でないゴム、ナイロン等への使用は避けてください。


数え上げればきりが無いほど使い方は多種多様です。まず、身の回りのどこからでもお試しください。

スプレー代表性状

	Triple power	LUBEXEL-E 塩素レス	JIS試験規格 又は 試験方法	
外観	微淡黄色透明	微淡黄色透明	目視	
密度 g/cm ³	0.8751	0.902	JIS K 2249	
引火点 ℃	102	172	JIS K 2265	
PH		7.16	JIS Z 8802	
粘度指数	131	121	JIS K 2283	
動粘度	40℃ mm ² /S	9.593	77.14	JIS K 2283
	100℃ mm ² /S	2.738	10.49	JIS K 2283
流動点 ℃	-32.5	-37.5	JIS K 2269	
耐荷重 Kgf/cm ²	700以上	700以上	弊社にてテスト	
銅板腐食	1a	1a	JIS K 2513	

ハイパワーEPグリース

DIACREATIVE



モリブデンなどの固形物は一切使用しておりません。また、外観は淡い半透明な黄色なので、作業者・作業現場が汚れたり、人体に影響のあるものが空気中を浮遊したりしません。しかも、モリブデンと同性能。もしくはそれ以上の性能を兼備しております。また、機械・部品の摺動金属の表面を強力に保護し、延命効果をもたらすと共に、給脂サイクルも伸びますので、とても経済的で、保守管理費の節減に著しく貢献いたします。

- 1 長期使用による性状の安定性がより一層優れている。
- 2 低温時における始動性がよい。
- 3 使用温度範囲を広範囲にカバー

★ リチウムタイプ

実用域－25℃～130℃

高級リチウム石鹸基グリースにDIA-LUBEX高性能潤滑強化剤を配合した万能極圧グリースです。耐荷重性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐海水性、耐薬品性、耐低温性に優れ、その極圧潤滑性能、防錆防触性能及び万能性は、従来の常識を遥かに超えるものです。

用途

極圧、振動の激しいベアリング	→	建設機械、圧延機、鉱山機械、船舶機械、クラッシャー
継手機器	→	ボールジョイント、カップリング、ユニバーサルジョイント
摺動面	→	ブッシュ、平軸受け、コントロールケーブル
高温部で摩擦の激しい機器	→	バルブ、ファン、熱缶圧延機、コック、連続鑄造機器
水、海水等のかかる機器	→	船舶用機械、農業機械、海・川砂利採掘機械

代 表 性 状

			ハイパワーEPグリース
番 定			2
石けん基 + 増ちょう剤			リチウム
			+ DIA-LUBEX
外 観			淡黄色軟膏状
ちょう度 25℃混和			283
滴 点 ℃			197
銅板腐食	(100℃×24H)		1a
蒸発量	(99℃×100H) mass%		0.21
離油度	(100℃×24H) mass%		1.8
酸化安定度	(99℃×100H) Mpa		0.15
混和安定度	(10万回混和)		329
含水シェルロールテスト	(水10wt%80℃×24H)		362
チムケン式耐加重性能 (Lb)			45以上
低温トルク試験	(－30℃)	起動トルクN－m	39.0
		回転トルクN－m	8.3